

IFW

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q93262

Masayoshi WATANABE, et al.

Appln. No.: 10/571,054

Group Art Unit: Unknown

Confirmation No.: 1726

Examiner: Unknown

Filed: March 07, 2006

For: ELECTROLYTE COMPOSITION AND PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT
UTILIZING THE SAME


SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to
acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,


Howard L. Bernstein
Registration No. 25,665

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2003-315955

Date: April 13, 2006

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2003年 9月 8日

出願番号
Application Number:

特願2003-315955

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
国コードと出願番号
country code and number
of our priority application,
used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2003-315955

出願人
Applicant(s):


株式会社フジクラ

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2006年 1月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

中嶋



【書類名】 特許願
【整理番号】 20030731
【提出日】 平成15年 9月 8日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 31/04
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学工学部
 物質工学科内
 【氏名】 渡邊 正義
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学工学部
 物質工学科内
 【氏名】 川野 竜司
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学工学部
 物質工学科内
 【氏名】 松山 千鶴
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会社フジクラ内
 【氏名】 松井 浩志
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会社フジクラ内
 【氏名】 田辺 信夫
【特許出願人】
 【識別番号】 000005186
 【氏名又は名称】 株式会社フジクラ
【代理人】
 【識別番号】 100064908
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 志賀 正武
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108578
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高橋 詔男
【選任した代理人】
 【識別番号】 100089037
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 渡邊 隆
【選任した代理人】
 【識別番号】 100101465
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 青山 正和
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】 平成15年度、新エネルギー・産業技術総合
開発機構、「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」委
託研究、産業再生法第30条の適用を受ける特許出願
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 008707
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9704943

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

アニオンとして、ジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体を含有することを特徴とする電解質組成物。

【請求項 2】

前記イオン性液体は、カチオンとして、四級化された窒素原子を含有するものであることを特徴とする請求項 1 に記載の電解質組成物。

【請求項 3】

含ハロゲン系酸化還元対を含有することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の電解質組成物。

【請求項 4】

光電変換素子の電解質として用いられることを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の電解質組成物。

【請求項 5】

請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の電解質組成物を電解質とすることを特徴とする光電変換素子。

【請求項 6】

色素増感太陽電池であることを特徴とする請求項 5 に記載の光電変換素子。

【書類名】明細書

【発明の名称】電解質組成物およびこれを用いた光電変換素子

【技術分野】

【0001】

本発明は、電解質組成物およびこれを用いた光電変換素子に関する。

【背景技術】

【0002】

色素増感太陽電池は、スイスのグレッツェルらにより開発されたものであり、光電変換効率がよく、製造コストが安い等の利点を持ち、新しいタイプの太陽電池として注目を集めている（例えば、特許文献1～4を参照）。

色素増感太陽電池の概略構成は、透明な導電性の電極基板の上に、二酸化チタンなどの酸化物半導体微粒子（ナノ粒子）からなり、光増感色素が担持された多孔質膜を有する作用極と、この作用極に対向して設けられた対極とを備え、これら作用極と対極との間に、酸化還元対を含有する電解質が充填されたものである。

この種の色素増感太陽電池は、太陽光などの入射光を吸収した光増感色素により酸化物半導体微粒子が増感され、作用極と対極との間に起電力が生じることにより、光エネルギーを電力に変換する光電変換素子として機能する。

電解質としては、 I^- / I_3^- などの酸化還元対をアセトニトリル等の汎用の有機溶媒に溶解させた電解液を用いることが一般的であり、この他、不揮発性のイオン性液体を用いた構成、液状の電解質を適当なゲル化剤でゲル化させ、擬固体化した構成、p型半導体などの固体半導体を用いた構成などが知られている。

【特許文献1】特許2664194号公報

【特許文献2】特開2001-160427号公報

【特許文献3】特開2001-230434号公報

【特許文献4】特開2002-184478号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

しかしながら、電解液の調製にアセトニトリル等の有機溶媒を用いた場合、該有機溶媒の揮発により電解液が減量すると、電極間の導電性が確保されずに光電変換特性が低下するおそれがある。このため、特に、屋外等で使用する際に、十分な寿命を確保することが困難である。

電解質として不揮発性のイオン性液体を用いた場合、電解液の揮発は避けることができるが、高粘度であるために電解質内での電荷輸送速度が遅く、揮発性電解液を用いた場合と比較して、出力が低下することが問題となっている。出力電流の改善のため、キャリア濃度を増大させる試みがあるが十分とはいえないのが実情である。また、一般に電圧が低下する点も改善を要する。

【0004】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、特性の優れた電解液組成物およびこれを用いた光電変換素子を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

前記課題を解決するため、本発明は、アニオンとして、ジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体を含有することを特徴とする電解質組成物を提供する。前記イオン性液体のカチオンとしては、例えば、四級化された窒素原子を含有するカチオンが挙げられる。本発明の電解質組成物は、含ハロゲン系酸化還元対を含有することができる。本発明の電解質組成物の好ましい用途としては、例えば、光電変換素子の電解質が例示される。

また、本発明は、上記電解質組成物を電解質とする光電変換素子を提供する。この光電変換素子としては、例えば、色素増感太陽電池が挙げられる。

【発明の効果】

【0006】

本発明の電解質組成物は、優れた特性を有するものであり、電解質として種々の用途が期待される。本発明の電解質組成物を光電変換素子の電解質として用いた場合、高い電流特性と電圧特性を同時に達成することができ、良好な光電変換特性を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

以下、最良の形態に基づき、本発明を詳しく説明する。

本発明の電解質組成物は、ジシアノアミドアニオンをアニオンとして有するイオン性液体を含有する。

イオン性液体は、アニオンとしてジシアノアミドアニオンを有する限り、特に限定されるものではないが、室温で液体となる室温溶融塩が用いられる。ジシアノアミドアニオンの対カチオンとしては、例えば、四級化された窒素原子を含有するカチオンが挙げられる。

【0008】

四級化された窒素原子を含有するカチオン（以下、「四級化窒素原子含有カチオン」という）は、第四級アンモニウム ($N^+R^1R^2R^3R^4$; 式中、 $R^1 \sim R^4$ は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基などの置換基であり、置換基の水素原子の一部または全部が置換されていてもよい)；イミダゾリウム、ピリジニウム、ピロリジニウム (pyrrolidinium)、ピラゾリジニウム、イソチアゾリジニウム、およびイソオキサゾリジニウム等の複素環含窒素化合物のカチオンが例示される。四級化窒素原子含有カチオンは、四級化された窒素原子や他の環内原子に結合する置換基として、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基などの置換基を有していてもよい。

ジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体の具体例としては、1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ジシアノアミド、N-ブチルピリジニウム-ジシアノアミド、N-エチル-N-メチルピロリジニウム-ジシアノアミド、N-プロピル-N-メチルピロリジニウム-ジシアノアミド、N-ブチル-N-メチルピロリジニウム-ジシアノアミド、N-ヘキシル-N-メチルピロリジニウム-ジシアノアミド、N-ペンチル-N, N, N-トリエチルアンモニウム-ジシアノアミド、N-ヘキシル-N, N, N-トリエチルアンモニウム-ジシアノアミド、N-ペンチル-N, N, N-トリブチルアンモニウム-ジシアノアミド等が挙げられる。

この種のイオン性液体の合成方法は、ナトリウムジシアノアミド、銀ジシアノアミドなどのジシアノアミド金属塩を用いた四級化窒素原子含有カチオンの塩類のアニオン交換による方法を用いることができる。アニオン交換による合成方法は、例えば、グリーン・ケミストリー誌 (Green Chemistry)、2002年、第4号、444~448頁に記載されている。

【0009】

本発明の電解質組成物には、必須の成分ではないが、酸化還元対（レドックス対）を添加することができる。酸化還元対は、電解質組成物が色素増感太陽電池などに適用される場合、添加することが好ましい。

酸化還元対としては、特に限定されることはないが、ヨウ化物イオン (I^-)、臭化物イオン (Br^-)、塩化物イオン (Cl^-) などのハロゲン化物イオンと、 Br_3^- 、 I_3^- 、 I_5^- 、 I_7^- 、 Cl_2I^- 、 ClI_2^- 、 Br_2I^- 、 BrI_2^- などのポリハロゲン化物イオンとからなる含ハロゲン系酸化還元対を用いることが好ましい。

含ハロゲン系酸化還元対は、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- などのハロゲン化物イオンに、ハロゲン分子を反応させることによって得ることができる。ハロゲン分子としては、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 などの単体ハロゲン分子および／または ClI 、 BrI 、 $BrCl$ などのハロゲン間化合物（インターハロゲン化合物）を用いることができる。具体的には、ヨウ素／ヨウ化物イオンや、臭素／臭化物イオンを例示することができる。

ハロゲン化物イオンに対するハロゲン分子の比は、特に制限はないが、より好ましくはモル比で0%~100%である。ハロゲン分子の添加は、特に必須ではないが、ポリハロ

ゲン化物イオンが介在すると、ハロゲン化物イオンとポリハロゲン化物イオンとが酸化還元対を形成し、光電変換特性など特性を向上できることから、ハロゲン分子を添加することが好ましい。

ハロゲンイオンの供給源としては、リチウム塩、四級化イミダゾリウム塩、テトラブチルアンモニウム塩などを単独または複合して用いることができる。

本発明の電解質組成物は、適当なゲル化剤を用いて、物理的、化学的にゲル化したものを用いることもできる。

【0010】

本発明の電解質組成物には、必要に応じて、4-tert-ブチルピリジン、2-ビニルピリジン、N-ビニル-2-ピロリドンなどの有機窒素化合物；リチウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩、ヨウ化物塩、チオシアン酸塩、水などの各種添加物を、電解質組成物の性状や特性を損ねない範囲内で添加することができる。

【0011】

上記成分から本発明の電解質組成物を製造する方法は特に限定されるものではないが、例えば、まず、イオン性液体に酸化還元対などの添加物を添加して均一に混合する方法がある。

本発明の電解質組成物は、例えば色素増感太陽電池などの光電変換素子に好ましく用いることができる。ジシアノアミドアニオンをアニオンとして有するイオン性液体は、従来のイオン性液体に比較して粘性が低いため、電解質内での電荷輸送速度を向上させるなどの効果が期待できる。また、この電解質組成物を色素増感太陽電池に用いた場合、他のイオン性液体を用いた場合に比較して、高い起電力（開放電圧）が得られる点も大きな特徴である。

この他、光電変換素子以外の分野においても、従来の電解液や電解質に代えて、種々の用途に利用することが考えられる。

【0012】

次に、上記電解質組成物を用いた光電変換素子の実施の形態例について説明する。図1は、本発明の光電変換素子の一実施の形態として、色素増感太陽電池の概略構成例を示す断面図である。

この色素増感太陽電池1は、透明電極基板2上に、酸化チタンなどの酸化物半導体微粒子からなり、光増感色素が担持された酸化物半導体多孔質膜5を有する作用極6と、この作用極6に対向して設けられた対極8とを備えている。そして、これらの作用極6と対極8との間には、上記電解質組成物からなる電解質層7が形成されている。

【0013】

透明電極基板2は、ガラス板やプラスチックシートなどの透明基材4の上に、導電材料からなる導電層3を形成したものである。

透明基材4の材料としては、用途上、光透過性の高いものが好ましく、ガラスの他、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリカーボネート（PC）、ポリエーテルスルホン（PES）などの透明プラスチックシート、酸化チタン、アルミナなどのセラミックスの研磨板などを用いることができる。

【0014】

導電層3としては、透明電極基板2の光透過率の観点から、スズ添加酸化インジウム（ITO）、酸化スズ（SnO₂）、フッ素添加酸化スズ（FTO）などの透明な酸化物半導体を単独で、もしくは複数種類を複合化して用いることが好ましい。しかしながら、特にこれらに限定されるものではなく、光透過率および導電性の観点で、使用目的に適合する適当な材料を選択して用いればよい。また、酸化物半導体多孔質膜5や電解質層7からの集電効率を向上するため、透明電極基板2の光透過率を著しく損ねない範囲の面積率で、金、銀、白金、アルミニウム、ニッケル、チタンなどからなる金属配線層を併用してもよい。金属配線層を用いる場合、格子状、縞状、櫛状などのパターンとして、透明電極基板2になるべく均一に光が透過するように配設するとよい。

導電層3を形成する方法としては、導電層3の材料に応じた公知の適切な方法を用いれ

ばよいが、例えば、ITOなどの酸化物半導体から導電層3を形成する場合、スパッタ法、CVD法、SPD法（スプレー熱分解堆積法）、蒸着法などの薄膜形成法が挙げられる。そして、光透過性と導電性を考慮して、通常、 $0.05\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ 程度の膜厚に形成される。

【0015】

酸化物半導体多孔質膜5は、酸化チタン(TiO_2)、酸化スズ(SnO_2)、酸化タングステン(WO_3)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化ニオブ(Nb_2O_5)などの1種または2種以上を複合させた平均粒径 $1\sim 1000\text{nm}$ の酸化物半導体微粒子を主成分とし、厚さが $0.5\sim 50\mu\text{m}$ 程度の多孔質の薄膜である。

酸化物半導体多孔質膜5を形成する方法としては、例えば、市販の酸化物半導体微粒子を所望の分散媒に分散させた分散液、あるいは、ゾルゲル法により調整できるコロイド溶液を、必要に応じて所望の添加剤を添加した後、スクリーンプリント法、インクジェットプリント法、ロールコート法、ドクターブレード法、スピコート法、スプレー塗布法など公知の塗布により塗布するほか、コロイド溶液中に電極基板2を浸漬して電気泳動により酸化物半導体微粒子を電極基板2上に付着させる泳動電着法、コロイド溶液や分散液に発泡剤を混合して塗布した後、焼結して多孔質化する方法、ポリマーマイクロビーズを混合して塗布した後、このポリマーマイクロビーズを加熱処理や化学処理により除去して空隙を形成させて多孔質化する方法などを適用することができる。

【0016】

酸化物半導体多孔質膜5に担持される増感色素は、特に制限されるものではなく、例えば、ピリジン構造、ターピリジン構造などを含む配位子を有するルテニウム錯体や鉄錯体、ポルフィリン系やフタロシアニン系の金属錯体をはじめ、エオシン、ローダミン、メロシアニン、クマリンなどの有機色素などから、用途や酸化物半導体多孔質膜の材料に応じて適宜選択して用いることができる。

【0017】

対極8としては、例えば、ガラスなどの非導電性材料からなる基板上に、ITOやFTO等の導電性酸化物半導体からなる薄膜を形成したもの、あるいは、基板上に、金、白金、炭素系材料などの導電性材料を蒸着、塗布などすることにより電極を形成したものをを用いることができる。また、ITOやFTO等の導電性酸化物半導体の薄膜上に白金、カーボンなどの層を形成したものとすることもできる。

このような対極8を作製する方法としては、例えば、塩化白金酸の塗布後に熱処理することにより、白金層を形成する方法が挙げられる。または、蒸着法やスパッタ法によって電極を基板上に形成する方法でもよい。

作用極6と対極8との間には、アニオンとしてジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体を含有する電解質組成物が充填されることにより、電解質層7が形成されている。

【0018】

本形態の光電変換素子によれば、電解質組成物の主成分が、アニオンとしてジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体であるので、従来のイオン性液体と比較して、高い電流特性と電圧特性とを同時に達成して、良好な光電変換特性を実現することができる。

【実施例】

【0019】


<イオン性液体の合成>

1. 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ジシアノアミドの合成;

1-メチルイミダゾールと臭化エチルとを常法により反応させ、1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-臭化物を得た。これを再結晶により精製したのち、アセトン中にてナトリウムジシアノアミドと混合してアニオン交換することにより、下記【化1】に記載のイオン性液体を合成した。得られた1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ジシアノアミドは、シリカカラムを用いて精製した上で、電解液の調製に用いた。

【0020】

【化1】




【0021】

2. 1-ブチルピリジニウム-ジシアノアミドの合成;

ピリジンと臭化ブチルとを常法により反応させ、1-ブチルピリジニウム臭化物を得た。これを再結晶により精製したのち、アセトン中にてナトリウムジシアノアミドと混合してアニオン交換することにより、下記【化2】に記載のイオン性液体を合成した。得られた1-ブチルピリジニウム-ジシアノアミドは、シリカカラムを用いて精製した上で、電解液の調製に用いた。

【0022】

【化2】




【0023】

3. 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ビストリフルオロメチルスルホニルイミドの合成;

1-メチルイミダゾールと臭化エチルとを常法により反応させ、1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-臭化物を得た。これを再結晶により精製したのち、水中にてビストリフルオロメチルスルホニルイミド-リチウム塩と混合してアニオン交換することにより、下記【化3】に記載のイオン性液体を合成した。得られた1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ビストリフルオロメチルスルホニルイミドは、純水にて十分に洗浄して精製した上で、電解液の調製に用いた。

【0024】

【化3】




【0025】

4. 1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウム-ヨウ化物;

下記【化4】に記載の1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウム-ヨウ化物は、市販品を購入して用いた。

【0026】

【化4】



【0027】

＜電解質組成物の調製＞

表1に記載の配合により、イオン性液体、酸化還元対、および必要に応じてその他の添加剤を混合することにより、番号1～7に係る電解質組成物を調製した。

表1において、用いた略号の意味は、以下のとおりである。

EMIm-DCA: 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ジシアノアミド

BPy-DCA: 1-ブチルピリジニウム-ジシアノアミド

EMIm-TFSI: 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ビストリフルオロメチルスルホニルイミド

HMIm-I: 1-ヘキシル-3-メチルイミダゾリウム-ヨウ化物

EMIm-I: 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム-ヨウ化物

TBP: 4-tert-ブチルピリジン

LiI: ヨウ化リチウム

また、番号2の電解質組成物において、ゲル化剤としては、フッ化ビニリデン-六フッ化プロピレン共重合体を用いた。

【0028】

【表1】

| 番号 | イオン性液体 | 酸化還元対 | 添加剤 |
|----|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | EMIm-DCA | EMIm-I(1.5M)+I ₂ (0.15M) | TBP+LiI |
| 2 | EMIm-DCA | EMIm-I(1.5M)+I ₂ (0.15M) | TBP+LiI+ゲル化剤 |
| 3 | BPy-DCA | EMIm-I(1M)+I ₂ (0.1M) | なし |
| 4 | BPy-DCA | EMIm-I(1.5M)+I ₂ (0.15M) | TBP+LiI |
| 5 | EMIm-TFSI | EMIm-I(1.5M)+I ₂ (0.15M) | TBP+LiI |
| 6 | EMIm-TFSI | EMIm-I(1.5M)+I ₂ (0.15M) | なし |
| 7 | HMIm-I | HMIm-I+I ₂ (10:1で混合) | TBP+LiI |

【0029】

＜試験セルの作製＞

FTO膜付きガラス基板の上に、粒子径13～20nmの酸化チタンナノ粒子を含有するスラリーを塗布し、乾燥後、450℃で1時間焼成して酸化物半導体多孔質膜を形成した。これを色素液中に一晩浸漬して、酸化物半導体多孔質膜に色素を担持させ、光電極とした。色素としては、ルテニウムビスピリジン錯体(N3色素)を用いた。

上記色素担持電極を作用極として用い、この作用極と対向する対極としては、FTO膜付きガラス基板の上に白金層をスパッタ法によって形成したものを用いた。

作用極と対極とを重ね合わせ、これら両電極間に上記電解質組成物を充填して、試験セ

ルとなる色素増感太陽電池を作製した。

【0030】

＜試験セルの評価＞

エアマス（AM）1.5、放射照度100mW/cm²の光照射条件により、試験セルの光電変換特性を評価した。評価結果を表2に示す。表2において、本発明の電解質組成物を用いた実施例の試験セルは、番号1～4であり、従来の電解質組成物を用いた比較例の試験セルは、番号5～7である。

【0031】

【表2】

| 番号 | 光電変換効率(%) |
|----|-----------|
| 1 | 5.5 |
| 2 | 5.4 |
| 3 | 5.5 |
| 4 | 6.1 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 3.2 |
| 7 | 4.3 |

【0032】

表2に示すように、実施例の試験セル（番号1～4）では、比較例の試験セル（番号5～7）と比較して、高い変換効率を得られた。

以上の比較結果から、本発明によれば、従来に比べて、出力特性の優れた光電変換素子を得ることができることが明らかになった。

【産業上の利用可能性】

【0033】

本発明の電解質組成物は、優れた特性を有するものであるので、光電変換素子の電解液の他、種々の用途への利用が期待できる。

本発明の光電変換素子は、光電変換効率に優れている。従って、かかる光電変換素子を用いた色素増感太陽電池などの太陽電池は、極めて有効である。

【図面の簡単な説明】

【0034】


【図1】本発明の光電変換素子の一例を示す断面図である。

【符号の説明】

【0035】

1…光電変換素子（色素増感太陽電池）。

【書類名】 図面
【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 特性の優れた電解液組成物およびこれを用いた光電変換素子を提供することを課題とする。

【解決手段】 アニオンとして、ジシアノアミドアニオンを有するイオン性液体を含有することを特徴とする電解質組成物を用いる。イオン性液体のカチオンとしては、例えば、四級化された窒素原子を含有するカチオンが挙げられる。本発明の電解質組成物は、含ハロゲン系酸化還元対を含有することができる。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 3 1 5 9 5 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 1 8 6]

1. 変更年月日

1 9 9 2 年 1 0 月 2 日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都江東区木場 1 丁目 5 番 1 号

氏 名

株式会社フジクラ